

Normas de limpieza y mantenimiento

LIMPIEZA FINAL DE OBRA:

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza para eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. La limpieza final de la obra se debe realizar cuando el material de rejuntado haya endurecido, pero sin dejar pasar demasiado tiempo para evitar que se adhiera en el pavimento, complicando la limpieza.

Para esta operación es aconsejable el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidan humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, **tipo Fila Deterdek o similar**. Previamente se comprobará que el producto de limpieza no afecta a las juntas ni al material cerámico.

También es posible el realizar limpieza mecánica con ayuda de maquinaria específica tipo cepillo rotativo de púas de plástico, no metálicas que puedan dañar el pavimento, o bien con cepillado manual empleando agua caliente.

La limpieza con agua a presión ayuda a la eliminación de restos de obra difíciles.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DIARIA:

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro de alto poder limpiador, **tipo FilaCleaner o similar**.

En los casos de suciedad orgánica intensa y acumulada en el tiempo, grasas, etc., se aconseja la utilización extraordinaria de un detergente alcalino de tipo desengrasante **tipo Fila PS/87 o similar**.

Se debe evitar el uso de detergentes que contengan cera o aceites, que puedan potenciar la incrustación de la suciedad, y reducir el antideslizamiento del pavimento.

Es importante, cambiar con frecuencia el agua de limpieza, para no arrastrar la suciedad en suspensión.

Tipo de suciedad incrustada	Producto a utilizar
Grasas, bebidas, comidas, goma de zapatos o neumáticos, tintes, rotulador, etc.	Detergente alcalino desengrasante tipo FILA PS/87
Cemento, cal del agua, eflorescencias, rayas metales, óxidos, ennegrecido por los agentes atmosféricos.	Detergente ácido tipo DETERDEK
Pintadas de grafitis	Disolvente tipo FILA NOPAINT STAR
Cera de velas, resinas arboles, residuos cinta adhesiva.	Disolvente tipo FILASOLV
Restos de juntas epoxilicas	Específico juntas epoxi Tipo CR10 de FILA

IMPORTANTE: Seguir las indicaciones de los fabricantes de los productos de limpieza para una correcta aplicación, respetando las normas de seguridad.

Más información:

Gres de Aragón. Ctra. Escatrón, 9. 44600 Alcañiz (Teruel) España.

Tel.: 978 830 511. Fax: 978 833 003

www.gresaragon.com / gresaragon@gresaragon.com